

さび止め効果



常温でスプレーするだけで  
亜鉛めっきと同程度の  
さび止め効果\*1

風に強い強噴射!



従来のスプレーに比べ  
屋外での使用時に、  
風に流されにくい

作業時間短縮



一度に厚塗りが可能なので  
重ね塗りする必要がなく  
作業時間が大幅に短縮します

HDZ55相当  
1回塗りでOK



JIS溶融亜鉛めっき規格\*2  
HDZ55と同程度の  
亜鉛量を1度の作業で確保

用途



鋼材のさび止め、溶接や  
切断跡等のめっき補修、  
古くなった亜鉛めっきの  
メンテナンス

\*1 さび止め効果は条件により異なります  
\*2 JIS H8641

厚膜形 常温亜鉛めっき塗料

# ローバル ジェットスプレー (強噴射タイプ)

96%  
亜鉛含有

ジンクリッチペイント  
(高濃度亜鉛末塗料)

RoHS指令対応

ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆

- 内容量：420ml
- 塗面積：0.4m<sup>2</sup>
- 推奨膜厚：80μm (1回塗)
- 乾燥時間：60分 (23℃)
- 梱包単位：24本入 (6本入×4箱)
- 注意事項：火気厳禁、換気注意、保護マスク着用



営業部 〒576-0054 大阪府交野市幾野6丁目41番1号  
TEL.072-892-7791 FAX.072-892-6391

[www.royal.co.jp](http://www.royal.co.jp)

ローバル株式会社 **ROYAL**

●さらに詳しい資料につきましては営業部にお問い合わせ下さい。