

有機則非該当

特化則非該当

PRTR法非該当

亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合した
環境対応 亜鉛合金めっき補修用塗料

ALMIZ

アルムズ®



3種規制非該当で
作業環境の改善に適しています



Mg、Al配合
亜鉛めっき鋼板の補修に最適
(JIS系合金めっき※に対応)

※ 対応JIS合金めっき: JIS G3323、JIS H8643
本製品はJISには該当していません


- 高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
- ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
- RoHS指令対応
- 第4類第2石油類
- 鉛・クロムフリー

標準厚膜 80 μm (2回塗)

乾燥時間 30分 (23℃)

色 シルバー

Al
Mg
Zn



色見本

ALMZ

アルムズ®
86%亜鉛含有




420ml
(エアゾール)



0.7kg



3.5kg



20kg

容量	塗面積*	品番
420ml	0.4㎡(2回塗)	AMZ-420ML
0.7kg	1.4㎡(2回塗)	AMZ-0.7KG
3.5kg	7㎡(2回塗)	AMZ-3.5KG
20kg	40㎡(2回塗)	AMZ-20KG

※エアゾール製品はロス分を30%として計算した値。
その他製品は理論値を掲載。

使用上の注意



火気厳禁



換気注意



保護マスク
着用

営業部
〒573-0132
大阪府枚方市野村元町1-1
TEL 072-894-7590
FAX 072-894-7593
www.roval.co.jp

SINCE 1955
ROVAL
ローバル株式会社

特長



マグネシウム・アルミ配合
Mg・Al顔料配合。Mg、Al配合の亜鉛めっき鋼板の補修に最適(JIS各種合金めっき※に対応)
※ JIS G3323、JIS H8643に対応



有機則・特化則・PRTR法非該当
有機則・特化則・PRTR法に非該当。作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています



1液タイプ
扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし



乾燥性
30分で乾燥完了



塗膜硬度
暴露されると塗膜は硬くなる



耐熱
170℃異常なし
(連続24時間)

※アルムズへの他社塗料の上塗りとはできません。上塗りをご検討の場合は、「エポ ローバル」もしくは「水性ローバル」をご使用ください。

色変化

●暴露前:シルバー



●3ヵ月暴露後



※ローバル製品は調色しておりません。素材となる亜鉛末やアルミ等の色合いにより実際の色調は見本と異なることがあります。また、ローバル製品の塗膜は暴露されるにしたがい色が変化していく特性があります。※写真は一例です。周りの環境によって色変化の速度や色味は変化します。

使用方法



ブラストまたは動力工具を使用し、清浄な金属面、めっき面を露出させる

●水分 ●油分
●黒皮 ●さび 完全に除去する
●旧塗膜



全体が均一になるように十分に攪拌する
●モーター攪拌推奨

シンナー
希釈の必要なし
(粘度が上がった場合だけ
専用のエコシリーズシンナー使用)



乾燥膜厚 **80μm以上**
塗り延ばさずたっぷりと塗る
(40μm×2回塗り推奨)
さび止め能力は膜厚に比例する

塗布量(ハケ塗り)
理論値 500g/㎡(250g×2回塗)

乾燥時間(40μm)
30分(23℃)
完全乾燥24時間

用途

亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合したJIS系合金めっきの補修に。
工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。



太陽光発電
モジュール架台



ガードレール



立体駐車場



ビニールハウス



配管



住宅構造体

使用禁止

- ・水道配管内面
- ・食品に触れる所
- ・摩擦される所

販売店

●さらに詳しい資料につきましては営業部にお問い合わせ下さい。

ver_23.05.AMZ